CP13A ablösbar/ *removable*

Beschreibung
Ein 87g hochglänzendes cast-coated Papier, laminiert mit einem ablösbaren Acrylatkleber auf einem glassinen Träger.

Anwendung
CP13A ist ein hochglänzendes Papier mit einem ablösbaren Kleber, geeignet für fotorealistisches Drucken.

R144 ist ein Acrylat auf Wasserbasis mit einer guten Anfangshaftung. Ablösbar von einer Mehrzahl von Substanzen wie Glas, Metall, Polyethylene und Polypropylene. Die Komponenten sind konform zur FDA Indirect Food Contact 175.105.

65HG ist ein 62g honig glassiner Liner zum Gebrauch im Spendebetrieb und automatischer Etikettierung.

Druck
Wir empfehlen die Eignung dieses Produktes vor Gebrauch mit Ihrem individuellen Drucker zu testen.

Description
An 87 gram high gloss cast coated paper laminated with a removable acrylic adhesive to a glassine liner.

Application
***CP13A** is a high gloss paper suitable for photorealistic printing. End uses include domestic and retail labelling where the visual quality of the product may be enhanced by the use of a high gloss coated label.*

***R144** is an acrylic water based adhesive with good initial tack yet removable from a variety of substances including glass, metal, polyethylene and polypropylene. This adhesive exhibits excellent ageing characteristics and is also suitable for some chilled cabinet applications. The components of R144 conform to FDA Indirect Food Contact 175.105.*

***65HG** is a 62 gram honey glassine liner suitable for use where there is automatic label registration or dispensing.*

Printing
This grade is used mainly for commercial inkjet printing, it is universally printable with pigmented and dye based inks. We recommend checking the suitability of this product on your individual printer before use.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas andere vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die MARSCHALL GmbH & Co. KG für die Verarbeitung der Folien.

The above technical information, statements and recommendations are based upon tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty.

Beschichtung *Face*	Einheit *Unit*	Wert *typical value*	Testmethode *test method*
Material *substance*	GSM	87 +/- 5%	TAPPI 410
Dicke *caliper*	µ	100 +/- 6%	TAPPI 411

Träger *Backing liner*	Einheit *Unit*	Wert *typical value*	Testmethode *test method*
Material *substance*	GSM	62+/- 5%	TAPPI 410
Stärke *caliper*	µ	53 +/- 7	TAPPI 411

Kleber *Adhesive*	Einheit *Unit*	Wert *typical value*	Testmethode *test method*
Peel Adhesion	N/25mm	4 to glass	FINAT 1
Loop Tack	N/25mm	2 to glass	FINAT 9
Service Temp	°C	-15 to 70 °C	----
Application Temp	°C	+5°C	----

MARSCHALL GmbH & Co. KG
Etiketten + Drucksysteme

Hebbelstr. 2-4
D-32457 Porta Westfalica
fon +49(0)5731.7644-00
fax +49(0)5731.7644-11

info@marschall-pw.de
www.marschall-pw.de